



# Farbenfabriken

vorm.

Friedr. Bayer & Co. Elberfeld.

---

Waschechte Diazobraun und Diazoolive.

---

Diazo Browns and  
Diazo Olives fast to Washing.

---

Diazo Bruns et Diazo Olive solides au lavage.



# Farbenfabriken

vorm.

Friedr. Bayer & Co. Elberfeld.

---

Waschechte Diazobraun und Diazoolive.

---

Diazo Browns and  
Diazo Olives fast to Washing.

---

Diazo Bruns et Diazo Olive solides au lavage.



765113 18/19  
FARBENFABRIKEN vorm. FRIEDR. BAYER & CO. ELBERFELD.

4 % Diazogelb R  
1,5% Entw. Z  
4 % Diazo Yellow R  
1,5% Developer Z  
4 % Diazo Jaune R  
1,5% Développeur Z



1

4 % Diazobraun 3 G  
1,5% Entw. Z  
4 % Diazo Brown 3 G  
1,5% Developer Z  
4 % Diazo Brun 3 G  
1,5% Développeur Z



2

4 % Diazobraun 3 G  
1,5% Entw. H  
4 % Diazo Brown 3 G  
1,5% Developer H  
4 % Diazo Brun 3 G  
1,5% Développeur H



3

4 % Diazobraun 3 R  
1,5% Entw. Z  
4 % Diazo Brown 3 R  
1,5% Developer Z  
4 % Diazo Brun 3 R  
1,5% Développeur Z



4

4 % Diazobraun 3 R  
1,5% Entw. A  
4 % Diazo Brown 3 R  
1,5% Developer A  
4 % Diazo Brun 3 R  
1,5% Développeur A



5

4 % Diazobraun 3 R  
1,5% Entw. H  
4 % Diazo Brown 3 R  
1,5% Developer H  
4 % Diazo Brun 3 R  
1,5% Développeur H



6

4 % Diazobraun NR  
 1,5 % Entw. H  
 4 % Diazo Brown NR  
 1,5 % Developer H  
 4 % Diazo Brun NR  
 1,5 % Développeur H



7

4 % Diazoolive G  
 1,5 % Entw. A  
 4 % Diazo Olive G  
 1,5 % Developer A  
 4 % Diazo Olive G  
 1,5 % Développeur A



8

4 % Diazoolive G  
 1,5 % Entw. H  
 4 % Diazo Olive G  
 1,5 % Developer H  
 4 % Diazo Olive G  
 1,5 % Développeur H



9

4 % Diazoolive G  
 1,5 % Entw. Z  
 4 % Diazo Olive G  
 1,5 % Developer Z  
 4 % Diazo Olive G  
 1,5 % Développeur Z




10

3,5 % Diazobraun 3 G  
 0,5 % Diazobraun 3 R  
 1,5 % Entw. Z  
 3,5 % Diazo Brown 3 G  
 0,5 % Diazo Brown 3 R  
 1,5 % Developer Z  
 3,5 % Diazo Brun 3 G  
 0,5 % Diazo Brun 3 R  
 1,5 % Développeur Z



11

3 % Diazobraun 3 G  
 0,12% Diazoolive G  
 1,5 % Entw. H  
 3 % Diazo Brown 3 G  
 0,12% Diazo Olive G  
 1,5 % Developer H  
 3 % Diazo Brun 3 G  
 0,12% Diazo Olive G  
 1,5 % Développeur H



12



# FARBENFABRIKEN vorm. FRIEDR. BAYER & CO. ELBERFELD

3 % Diazobraun 3 G  
1,5 % Diazobraun 3 R  
1,5 % Entw. Z  
3 % Diazo Brown 3 G  
1,5 % Diazo Brown 3 R  
1,5 % Developer Z  
3 % Diazo Brun 3 G  
1,5 % Diazo Brun 3 R  
1,5 % Développeur Z

3 % Diazobraun 3 G  
0,5 % Diazobraun NR  
0,1 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
3 % Diazo Brown 3 G  
0,5 % Diazo Brown NR  
0,1 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
3 % Diazo Brun 3 G  
0,5 % Diazo Brun NR  
0,1 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

3 % Diazobraun 3 G  
1,5 % Diazobraun 3 R  
0,1 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
3 % Diazo Brown 3 G  
1,5 % Diazo Brown 3 R  
0,1 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
3 % Diazo Brun 3 G  
1,5 % Diazo Brun 3 R  
0,1 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

3,5 % Diazobraun 3 G  
0,3 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
3,5 % Diazo Brown 3 G  
0,3 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
3,5 % Diazo Brun 3 G  
0,3 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

3,5 % Diazobraun 3 G  
0,5 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
3,5 % Diazo Brown 3 G  
0,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
3,5 % Diazo Brun 3 G  
0,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

2 % Diazobraun 3 G  
1 % Diazobraun 3 R  
0,15 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
2 % Diazo Brown 3 G  
1 % Diazo Brown 3 R  
0,15 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
2 % Diazo Brun 3 G  
1 % Diazo Brun 3 R  
0,15 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H



13



14



15



16



17



18

2,75% Diazobraun 3 G  
2 % Diazobraun NR  
0,25% Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
2,75% Diazo Brown 3 G  
2 % Diazo Brown NR  
0,25% Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
2,75% Diazo Brun 3 G  
2 % Diazo Brun NR  
0,25% Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

2 % Diazobraun 3 G  
0,5 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
2 % Diazo Brown 3 G  
0,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
2 % Diazo Brun 3 G  
0,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

3 % Diazobraun 3 G  
1 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
3 % Diazo Brown 3 G  
1 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
3 % Diazo Brun 3 G  
1 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

2,5 % Diazobraun 3 G  
1,5 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
2,5 % Diazo Brown 3 G  
1,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
2,5 % Diazo Brun 3 G  
1,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H

3 % Diazobraun 3 G  
0,5 % Diazobraun NR  
0,5 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
3 % Diazo Brown 3 G  
0,5 % Diazo Brown NR  
0,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
3 % Diazo Brun 3 G  
0,5 % Diazo Brun NR  
0,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H  
2,5 % Diazobraun NR  
2 % Diazobraun 3 G  
0,3 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. H  
2,5 % Diazo Brown NR  
2 % Diazo Brown 3 G  
0,3 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer H  
2,5 % Diazo Brun NR  
2 % Diazo Brun 3 G  
0,3 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur H




19



20



21



22



23



24



# FARBENFABRIKEN vorm. FRIEDR. BAYER & CO. ELBERFELD.

3 % Diazobraun 3 R  
0,5 % Diazobraun NR  
1,5 % Entw. H  
3 % Diazo Brown 3 R  
0,5 % Diazo Brown NR  
1,5 % Developer H  
3 % Diazo Brun 3 R  
0,5 % Diazo Brun NR  
1,5 % Développeur H

4 % Diazobraun 3 G  
0,6 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. Z  
4 % Diazo Brown 3 G  
0,6 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer Z  
4 % Diazo Brun 3 G  
0,6 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur Z

4 % Diazobraun 3 G  
1 % Diazoolive G  
1,5 % Entw. Z  
4 % Diazo Brown 3 G  
1 % Diazo Olive G  
1,5 % Developer Z  
4 % Diazo Brun 3 G  
1 % Diazo Olive G  
1,5 % Développeur Z

2 % Diazogelb R  
1,25% Diazoolive G  
1,5 % Entw. Z  
2 % Diazo Yellow R  
1,25% Diazo Olive G  
1,5 % Developer Z  
2 % Diazo Jaune R  
1,25% Diazo Olive G  
1,5 % Développeur Z

1,5 % Diazoolive G  
1,5 % Diazobraun 3 G  
1,5 % Entw. Z  
1,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Diazo Brown 3 G  
1,5 % Developer Z  
1,5 % Diazo Olive G  
1,5 % Diazo Brun 3 G  
1,5 % Développeur Z

2 % Diazoolive G  
1 % Diazogelb R  
1,5 % Entw. Z  
2 % Diazo Olive G  
1 % Diazo Yellow R  
1,5 % Developer Z  
2 % Diazo Olive G  
1 % Diazo Jaune R  
1,5 % Développeur Z



25



26



27



28



29



30

SPECIAL  
TP  
930  
F215  
1911

DEITY CENTER LIBRARY